323 LANKOFUGE POUDRE

ADJUVANTATION

LES «PLUS» PRODUIT

- Imperméabilise les mortiers et bétons
- Limite la formation d'efflorescence et de salpêtre
- Améliore la plasticité des mortiers et bétons
- Pratique : 1 dose de 250 g pour 1 sac de 35 kg de ciment

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Sans chlore

CE

▼ HYDROFUGE DE MASSE EN POUDRE, Imperméabilisé les mortiers et bétons

PROPRIÉTÉS

Adjuvant en poudre non chloré diminuant considérablement la capillarité des mortiers et bétons, et améliorant leur imperméabilisation. **323 LANKOFUGE POUDRE** convient aux ciments de tous types (sauf ciments alumineux).

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation :

- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes.
- Pose et jointoiement de maçonnerie.
- Chapes d'arase de fondation.

Étanchéité des ouvrages :

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique.
- Bétons enterrés.
- Bétons pour réservoirs et bassins.
- Cuvelage.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : poudre blanche
- **Densité apparente** : < 1
- **Teneur en ions Cl^-** : néant

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- **323 LANKOFUGE POUDRE** doit être saupoudré sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m³ minimum.
- Gâcher à consistance plastique.
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

- 1 dose de 250 g pour 1 sac de 35 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 250 g.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Conforme au marquage CE selon la norme EN 934-2.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2013 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78